COLBOND

Géomatelas de lutte contre l'érosion

Fiche technique

Enkamat® 7020

Description		Applications courantes (nous consulter systématiquement)
Polymère	PA6	- Protection des talus contre l'érosion pluviale et éolienne
		- Protection des espaces verts contre l'érosion anthropique

Caractéristiques

	Valeurs nominales	Norme d'essai
Epaisseur sous contrainte nulle	20 mm	-
Masse surfacique	400 g/m²	NF EN ISO 9864
Résistance à la traction SP	2.3 kN/m	NF EN ISO 10319
Résistance à la traction ST	1.5 kN/m	NF EN ISO 10319

Dimensions

		7020/1	7020/2	7020/4
Nappe :	Largeur utile	1.00 m	1.95 m	3.85 m
	Longueur	100 m	100 m	100 m
	Surface	100 m²	195 m²	385 m²
Rouleau :	Diamètre	~ 1.30 m	~ 1.30 m	~ 1.30 m
	Longueur	1.03 m	1.95 m	3.85 m
	Poids	~ 40 kg	~ 78 kg	~ 154 kg

Dispositions de pose

- Fixation	1fiche/3 à 4 m² (cas courants); 1 fiche/m² (cas extrêmes)
- Sens de pose	-
- Recouvrement latéral	10 cm min.
- Ancrage	Enfouissement en tête et en pied de talus
- Ensemencement	À définir par l'organisme compétent en fonction du site
- Nappage	2 à 3 cm de terre végétale
- Toutes dispositions énoncées dans les règles de l'art en vigueur	

Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

EM7020-F-P-07/2009

Colbond Geosynthetics sarl
Tour Pleyel - 153, bd. A. France
93 521 St Denis Cedex - France
Tél. : + 33 (0)1 49 46 24 30
Fax : + 33 (0)1 49 46 24 35
www.colbond-geosynthetics.fr